



〒 330 Rm5, 12F., No.6, Sec.2, Daxing W.Rd., Taoyuan
 City, Taoyuan County 330, Taiwan (R.O.C.)
 TEL : 886-3-3022066 FAX : 886-3-3022655
 E-mail : Sale2@kaston.com.tw

No:
Date:

KSIL2048 .

12/03/2013.

KSIL2048 仕様書

品名	50 番聚醯亞胺商標紙	ARTICLE NAME	50 μ m Polyimide Label	代號 Code	KSIL2048
構造 CONSTRUCTION			樣品 SAMPLE	1. 顏色 Color : 2. 總厚 Total thickness	琥珀色 Amber $86 \pm 5 \mu$ m
I. 產品物性 (Tape Properties)			標準	單位	測試方法
1. 膠類 Adhesive base : Silicon Adhesive					
2. 上膠量 Dry coating weight:			40 \pm 3	g / m ²	
3. 上膠厚度 Dry coating thickness :			36 \pm 2	μ m	
4. 初期力 Tack :			6 \uparrow	ball/No.	JIS-Z0237
5. 殘餘溶劑 Solvent residual :			1.5 \downarrow	%	
6. 耐溶劑 Solvent resistance :			--		
7. 耐電壓 Breakdown :			--	K V	
8. 粘著力 Adhesion :			0.5 \uparrow	kg/inch	PSTC-1
9. 剝離力 Release force :			10 \pm 5	gf/inch	ASTM D-1000
10. 保持力 Cohesion force :			24 \uparrow	hrs./25mm \times 20mm \times 1kg	
11. 耐候性 Weather resistance :			GOOD		
12. 適用溫度 Temp. range :			290	$^{\circ}$ C	5 min